

	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	FICHA TÉCNICA VINILO FINO BLER®	Versión N° 09
		Código: REG-IDI-07	

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Vinilo tipo 2, 100% ecológico base agua, de acabado mate. Sus principales atributos son, alto poder cubriente, tersura y blancura. Brinda más economía, más rendimiento. Bajo olor con tecnología cero VOC, apto para personas con sensibilidad a los químicos. No contiene metales pesados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pintura al agua tipo 2 – Uso interior- producto bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 1335 y de acuerdo con Resolución 1154 vigente.

Requerimientos Técnicos Específicos	Requerimientos Técnicos NTC 1335	VINILO FINO BLER®
Lavabilidad o remoción de manchas (NTC 799)	≥ 50%	Cumple
Resistencia a la abrasión húmeda (NTC 966)	≥ 50 ciclos	Cumple
Poder cubriente (NTC 4974)	≥ 97%*	Cumple
Compuestos Orgánicos Volátiles VOC	≤ 100 g/L	Cumple
Metales Pesados	No contiene Cromo IV, Cadmio, Plomo, Mercurio, ni Arsénico.	Cumple

USOS RECOMENDADOS

Recomendado para superficies en interiores nuevas o para repinte. Se usa para proteger y embellecer muros y cielos rasos, se puede aplicar sobre superficies de concreto, mampostería, pañete, estuco, yeso, láminas de fibrocemento, drywall y madera. Para mejores acabados más tersos se puede emplear herramientas con espumas especiales que permiten resaltar la tersura del producto y obtener a acabados más lisos como los Pad, para superficies libre de rayones en paredes, techos y molduras.

MODO DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Superficies nuevas: En concreto, cemento y asbesto se debe neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua, dejar actuar 15 minutos y luego

enjuagar con abundante agua. Dejar secar y aplicar la pintura directamente.

Superficies estucadas o para repinte en buen estado: Limpiar y lijar muy bien la superficie retirando el polvo residual y proceder a la aplicación de **VINILO FINO BLER®**.

Superficies con pinturas deterioradas: Limpiar muy bien la superficie eliminando grasas, capas de pintura deterioradas y humedades. Resanar y luego pintar.

Superficies brillantes: Eliminar todo rastro de grasa, polvo y humedad, lijar con papel lija #180 o #400 para eliminar brillo, retirar el polvo residual para garantizar una óptima adherencia de la pintura.

Superficies en madera: Limpiar muy bien la superficie eliminando grasas, polvo y humedad. Lijar con papel de lija # 180 o #400 y aplicar directamente **VINILO FINO BLER®**.

APLICACIÓN

La superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasas, pinturas sueltas, cales y todo tipo de material extraño que pueda afectar el comportamiento de la pintura. Diluya únicamente con agua limpia según herramienta de aplicación Mezclar continuamente con espátula durante el proceso de uso. Es recomendado diluir solo la cantidad que va a aplicar.

DILUCIÓN

Equipo de aplicación	Dilución máxima con agua
Brocha	20%
Rodillo o Pad (mayor tersura)	20%
Pistola Convencional	Entre 10% y 25%
Equipo Especializado (Airless)	Entre 10% y 12%

RENDIMIENTO

Rendimiento a 1 mano	m ² / galón
Teórico (1 mils espesor)	52 - 57
Práctico: sobre color similar o superficie sellada	40 - 45
Práctico: sobre estuco	35 - 40
Práctico: sobre color diferente	35 - 40

	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	FICHA TÉCNICA VINILO FINO BLER®	Versión N° 09
		Código: REG-IDI-07	

TIEMPO DE SECADO

Tiempo secado entre capas	Tiempo secado final
1 hora	4 horas

Condiciones Aplicación

No aplicarse cuando exista probabilidad de lluvia. La temperatura de aplicación debe ser mayor de 5°C y menor de 40°C

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para más información remítase a la **Ficha Datos de Seguridad** del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Debe mantenerse cerrado, en su envase original, alejado de fuentes de calor y almacenarse bajo techo a temperaturas entre 4°C y 35°C.
- No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.

PRESENTACIÓN

VINILO FINO BLER® es comercializado en las siguientes presentaciones:

Presentación	Contenido
Galón	3.785 cm ³ - 1 gal
Balde	7.570 cm ³ - 2 gal
Cuñete	18.925 cm ³ - 5 gal

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
07	28/06/2018	Se elimina imagen de certificación. Se deja las que corresponde para cada producto.
08	1/09/2021	Cambio de logo y actualización Ficha Técnica.
09	16/02/2022	Se actualiza el proceso y se modifica la codificación

Certificaciones



PINTUBLER DE COLOMBIA S.A.

Kilómetro 1.8 Autopista Medellín
Vía Siberia detrás de Uniabastos
PBX: (57-601) 6922626
Email: servicioalcliente@pinturasbler.com
Cota - Cundinamarca Colombia
www.pinturasbler.com

Ante cualquier inquietud dirijase a su distribuidor autorizado de PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. o comuníquese con el departamento de servicio al cliente para recibir la asesoría requerida en el uso de nuestros productos. PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. cuenta con el servicio técnico especializado que atenderá sus inquietudes con un inmediato servicio. El no seguir las instrucciones de aplicación exime a PINTUBLER DE COLOMBIA S.A de toda responsabilidad sobre el producto.

En condiciones de almacenamiento recomendadas, el producto conserva su calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas y cumple con los objetivos para los cuales fue elaborado. Las especificaciones están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso.