	<b>INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN</b>	<b>FICHA TÉCNICA VINILO EXTRAFINO BLER®</b>	<b>Versión N° 09</b>
		<b>Código: REG-IDI-07</b>	

## DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Vinilo Extrafino tipo 1, 100% ecológico base agua, de acabado mate.

Para interiores y exteriores con resistencia a la intemperie. Sus principales atributos son, alto poder cubriente y blancura, alta tersura, lo que permite superficies extra lisas, con excelente manejabilidad y nivelación.

Brinda más economía, más rendimiento. Bajo olor con tecnología cero VOC, apto para personas con sensibilidad a los químicos. No contiene metales pesados.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pintura al agua tipo 1 – Uso interior y exterior- producto bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 1335.

Requerimientos Técnicos Específicos	Requerimientos Técnicos NTC 1335	VINILO EXTRAFINO Bler®
Lavabilidad o remoción de manchas (NTC 799)	≥ 80%	Cumple
Resistencia a la abrasión húmeda (NTC 966)	≥ 400 ciclos	Cumple
Poder cubriente (NTC 4974)	≥ 96%*	Cumple
Compuestos Orgánicos Volátiles VOC	≤ 100 g/L	Cumple
Metales Pesados	Libre de Cromo IV, Cadmio, Plomo, Mercurio, ni Arsénico.	Cumple

## USOS RECOMENDADOS

Recomendado para uso interior y exterior. Se usa para proteger y embellecer muros, cielos rasos, puertas y ventanas. Se puede aplicar sobre superficies de concreto, mampostería, pañete, estuco, yeso, láminas de fibrocemento y drywal. Para mejores acabados mas tersos se puede emplear herramientas con espumas especiales que permiten resaltar la tersura del producto y obtener a acabados más lisos como los Pad, para superficies libre de rayones en paredes, techos y molduras.

## MODO DE USO

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE\*\*

**Superficies nuevas:** En concreto, cemento y asbesto se debe neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua durante 15 minutos y luego enjuagar con abundante agua. Dejar secar y aplicar la pintura directamente.

**Superficies estucadas o para repinte en buen estado:** Limpiar y lijar muy bien la superficie retirando el polvo residual y proceder a la aplicación de **VINILO EXTRAFINO BLER®**

**Superficies con pinturas deterioradas:** Se debe limpiar muy bien la superficie, eliminando grasas, capas de pintura descascaradas y humedades. Resanar y luego pintar.

**Superficies brillantes:** Eliminar todo rastro de grasa, polvo y humedad, lijar con papel lija #180 para eliminar brillo, retirar el polvo residual para garantizar una óptima adherencia de la pintura.

**Superficies en madera:** Limpiar muy bien eliminando grasas, polvo y humedad, aplicar directamente **VINILO EXTRAFINO BLER®**


**Superficies exteriores con alta alcalinidad, carburos o cales:** Neutralizar la superficie con solución de ácido muriático al 10% en agua y dejar actuar durante 15 minutos, enjuagar con abundante agua a alta presión, aplicar SELLOBLER® (sellador de superficies alcalinas). Finalizar con aplicación de dos a tres manos de **VINILO EXTRAFINO BLER®**

### APLICACIÓN

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, pinturas sueltas, cales y todo tipo de material extraño que pueda afectar el comportamiento de la pintura. Diluya únicamente con agua limpia según herramienta de aplicación. Mezclar continuamente con espátula durante el proceso de uso. Es recomendado diluir solo la cantidad que va a aplicar.

### DILUCIÓN

Equipo de aplicación	Dilución máxima con agua
Brocha	20%
Rodillo o Pad (mayor tersura)	20%
Pistola Convencional	Entre 10% y 25%
Equipo Especializado (Airless)	Entre 10% y 12%

	<b>INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN</b>	<b>FICHA TÉCNICA VINILO EXTRAFINO BLER®</b>	<b>Versión N° 09</b>
		<b>Código: REG-IDI-07</b>	

### RENDIMIENTO

Rendimiento a 1 mano	m <sup>2</sup> / galón
Teórico (1 mils espesor)	58 - 63
Práctico: sobre color similar o superficie sellada	40 - 45
Práctico: sobre estuco	35 - 40
Práctico: sobre color diferente	35 - 40

### TIEMPO DE SECADO

Tiempo secado entre capas	Tiempo secado final
1 hora	4 horas

### Condiciones Aplicación

No aplicarse cuando exista probabilidad de lluvia. La temperatura de aplicación debe ser mayor de 5°C y menor de 40°C

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para más información remitase a la **Ficha Datos de Seguridad** del producto.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Debe mantenerse cerrado, en su envase original, alejado de fuentes de calor y almacenarse bajo techo a temperaturas entre 4°C y 35°C.
- No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.

### PRESENTACIÓN

**CONTRATISTA BLER®** es comercializado en las siguientes presentaciones:

Presentación	Contenido
1/4 galón	946,3 cm <sup>3</sup> - 1/4 gal
Galón	3.785 cm <sup>3</sup> - 1 gal
Balde	7.570 cm <sup>3</sup> - 2 gal
Cuñete	18.925 cm <sup>3</sup> - 5 gal
Tambor	189 L - 50 gal

### LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
07	28/06/2018	Se elimina imagen de certificación. Se deja las que corresponde para cada producto.
08	1/09/2021	Cambio de logo y actualización Ficha Técnica.
09	16/02/2022	Se actualiza el proceso y se modifica la codificación

### Certificaciones



### PINTUBLER DE COLOMBIA S.A.

Kilómetro 1.8 Autopista Medellín  
Vía Siberia detrás de Uniabastos  
PBX: (57-601) 6922626  
Email: [servicioalcliente@pinturasbler.com](mailto:servicioalcliente@pinturasbler.com)  
Cota - Cundinamarca Colombia  
[www.pinturasbler.com](http://www.pinturasbler.com)

Ante cualquier inquietud dirijase a su distribuidor autorizado de PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. o comuníquese con el departamento de servicio al cliente para recibir la asesoría requerida en el uso de nuestros productos. PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. cuenta con el servicio técnico especializado que atenderá sus inquietudes con un inmediato servicio. El no seguir las instrucciones de aplicación exime a PINTUBLER DE COLOMBIA S.A de toda responsabilidad sobre el producto.

En condiciones de almacenamiento recomendadas, el producto conserva su calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas y cumple con los objetivos para los cuales fue elaborado. Las especificaciones están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso.